



## ESMALTE SINTÉTICO MEGALIT

Revisão Março 2017

Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.2

### Descrição

Megalit é um esmalte alquídico sintético standard para quem deseja economia com qualidade. Diluído exclusivamente com aguarrás, possui bom rendimento, poder de cobertura e durabilidade. Obs.: as cores branco e branco gelo tendem ao amarelecimento em ambientes internos.

### Indicação

Indicado para uso externo e interno em superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e madeiras.

### Propriedades Megalit Standard

Secagem: toque até 4h / total até 10h - (conforme norma ABNT NBR 15311/2010)

Cobertura seca: mínimo 70% - (conforme norma ABNT NBR 15314/2005)

Brilho: mínimo 70 UB - (conforme norma ABNT NBR 15299/2012)

### Diluição com Megaraz (aguarrás)

Pincel/Rolo máximo 10%. Pistola máximo 30%.

### Acessórios de pintura

Áreas grandes: rolo de espuma e pistola.

Áreas pequenas: pincel com cerdas macias.

### Preparação do substrato

Metálicas novas: lixar previamente e limpar com estopa/pano embebida em Megaraz.

Madeira: lixar e limpar a área para total remoção do pó.

Repintura: lixar até a remoção do brilho da pintura existente.

### Recomendações

Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

### Número de demãos:

Em geral 2 demãos. Porém dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

### Rendimentos (m<sup>2</sup> / demão / galão)

40 a 50 m<sup>2</sup> / demão / galão 3,6L

### Embalagem

Latas de 0,225L, 0,9L, 3,6L e 18L.

### Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, bem como, dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuários ou outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.

**Responsável: Depto. Garantia da Qualidade**

Mega Indústria e Comércio de Tintas Ltda.

CRQ IV 04435511