



Manta Líquida Impermeabilizante

Descrição

Megaflex Laje é uma manta líquida Impermeabilizante que após aplicação forma uma membrana elástica impermeável com grande resistência á intempéries. Devido a sua alta resistência e durabilidade ajuda a reduzir a temperatura, proporciona vedação de trincas superficiais, sendo indicado para impermeabilização de lajes, telhas de amianto, telhas galvanizadas, caixas d'água cimentícias, rufos e calhas.

Instruções de aplicação:

- 1 – Misturar e agitar bem o produto antes e durante a aplicação;
- 2- Evitar aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes e temperatura abaixo de 10°C com umidade superior a 90%;
- 3 – Durante a aplicação, observar para que a camada aplicada esteja por igual e evitar os repasses excessivos;
- 4 – Não interrompa aplicação no meio da superfície e aplique o produto preparado de uma só vez;
- 5 - Em casos de fissuras: diluir 10% na primeira demão e sem diluição para as demais demãos, aplicar de 4 a 6 demãos cruzadas. O uso de véus ou telas de material sintético para estruturação do produto é indicado em alguns casos;
- 6 - Em casos de microfissuras: diluir 10% na primeira demão e sem diluição para as demais demãos , aplicar 3 a 5 demãos cruzadas;
- 7 - Impermeabilização de lajes: diluir 10% na primeira demão e sem diluição para as demãos seguintes, aplicar de 3 a 4 demãos cruzadas;
- 8 – Reforce a aplicação do produto com camadas mais encorpadas nos cantos vivos e rufos ao redor da laje.

Obs.: nas juntas, ralos, cantos e lajes acima de 20m², utilizar reforço estrutural com tela de poliéster. Para a aplicação da tela de reforço, fixe a tela de poliéster sobre 1 demão de Meaflex Laje ainda úmido e deixe secar. Após secagem, aplique as demais demãos necessárias reforçando nesses pontos com o reforço estrutural.

Superfícies repintura: remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas em caso de paredes danificadas utiliza Fundo Preparador de Paredes conforme especificação do produto.

Alvenaria de blocos e concreto: recomenda-se o revestimento da superfície com argamassa.

Secagem

ao toque: 1 hora demão subsequente: 6 horas sacagem total: 24 horas

Embalagem

Galão 3,6Kg / Balde 18Kg

Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 2 anos.

Rendimentos

Entre 1 e 1,2 m² acabado, de acordo com as condições e tipo de superfície a ser aplicada.

Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da MEGA TINTAS, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.

Químico Industrial Responsável
CRQ 04435511 - 4ª Região

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Industria e Comércio de Tintas Ltda.

