

Boletim Técnico

TINTA PISO FOSCO T&C

Revisão outubro 2022

T&C
TINTAS

Piso Fosco T&C

Descrição

Produto desenvolvido para aplicação em piso, quadra poliesportiva, demarcação de garagens e superfícies que necessitem resistência a brasão, proporcionando ótima resistência ao trafêgo de pessoas, carros, imtempéries e desgastes físicos.

Propriedades

Ótima aderência ao substrato

Atóxico

Antimofo

Ótima cobertura

Secagem Perfeita

Acabamento Fosco

Preparação do substrato (Norma ABNT 13245)

Superfícies novas: recomenda-se a cura de 30 dias do reboco.

Superfícies repintura: remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas.

Obs.: produto não recomendado para utilização sobre acabamentos brilhantes, acetinados e pré fabricados que possam conter desmodante.

Diluição

Piso T&C deverá ser diluído 1º demão 30 %, demais demãos de 10 a 20 %

Instruções de aplicação

Com rolo de lã e pincel.

Secagem

ao toque: 1 hora demão subsequente: 4 horas secagem total: 12 horas

circulação de pessoas 48 horas veículos 72 horas

Embalagem

Baldes plásticos de 18L e galões plásticos de 3,6 L

Mantendo-se em local seco e na embalagem original lacrada, sua validade é de 1 anos.

Rendimentos

Até 250 metros 18 L / demão

Reboco 100 m² / 18 L / demão

Precauções

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Mega Tintas, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador do aplicador usuários e outros. Em função destes fatores, o rendimentos e performance podem apresentar variações.

Responsável: Depto. Garantia da Qualidade

Mega Industria e Comércio de Tintas Ltda.